

Lessive pour bois de feuillus AURO N° 402

Fiche technique

Description/Utilisation

Lessive prête à l'emploi, légèrement pigmentée pour la préparation et l'éclaircissement de bois massif de feuillus, neuf et poncé, avant un traitement avec la Solution alcaline pour bois AURO N°403 ou la Solution alcaline blanche pour bois AURO N°404. Utilisable uniquement à l'intérieur. Ne convient pas pour le traitement de bois de résineux.

Composition

Eau, acide citrique, alcool, dioxyde de titane, gomme xanthane, huile essentielle d'orange, huile essentielle de romarin.

Teinte

Blanc; transparent-blanc en séchant. Des modifications de couleur peuvent survenir à cause de l'acidité du produit et peuvent même varier dans une même espèce de bois. Elles sont à corriger par essais préliminaires.

Utilisation

Etendre au pinceau, à la spatule ou au rouleau en mousse. N'utiliser que des outils résistant à l'acidité.

Temps de séchage dans des conditions normales

La surface peut être recouverte avec la Solution alcaline pour bois AURO N°403 ou 404 après environ 4 à 16 heures, en tenant compte de l'aération, de l'humidité élevée, de la baisse de température, de la mauvaise aération ou si la quantité de produit utilisé est plus élevée.

Densité: environ 1,02 g/ml

Viscosité: 14 secondes (DIN 4 mm) à 20° C.

Dilution: prêt à l'emploi; diluable à l'eau.

Quantités nécessaires: environ 0,1 - 0,15 l/m² dépendant de la porosité du support. Calculer la quantité au cas par cas.

Nettoyage: Rincer immédiatement le pistolet à l'eau. Nettoyer les outils à l'eau avant de les sécher.

Conservation: Au frais, hors gel et au sec. Fermer hermétiquement les récipients entamés. Conservation en récipients d'origine fermés, environ 2 ans.

Emballage: Polyéthylène. Mettre les récipients vides dans les parcs à conteneurs.

Elimination des déchets: Laisser se dessécher et mettre aux ordures ménagères. Malgré l'état biodégradable, ne pas mettre à l'égout.

Classe de danger: Néant. Voir tout de même „Indications et conseils de sécurité“.

Indications et conseils de sécurité

- Température minimale d'utilisation: 12° C.
- Le produit a une réaction acide, analogue au vinaigre ou au jus de citron.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Recommandations techniques d'application

Lessive AURO pour bois de feuillus N° 402

1. SUPPORT

1.1 Supports adéquats

- Bois massif de feuillus, neuf, non jauni ou poncé jusqu'à ne plus être jauni. En intérieur.
- Ne convient pas pour bois de résineux.
- Ne convient pas au bois de bout. Risque de gonflement important.
- Ne pas utiliser pour une application au-dessus de sa tête.

1.2 Conditions préalables

- Le support doit être ferme, sec, absorbant, propre, exempt de graisse et sans composants persistants qui risquent de réapparaître.

2. APPLICATION SUR SUPPORTS NON TRAITES

2.1 Préparation du support

- Arrondir les arêtes, nettoyer le support, polir (granulation 120 ou plus fin).
- Enlever soigneusement la poussière de ponçage, p.ex. aspirer.
- Laver les bois riches en résine avec de l'alcool.

2.2 Traitement de base

- Couvrir les parties qui ne sont pas à traiter.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.
- Remuer parfaitement la lessive AURO pour bois de feuillus et appliquer jusqu'à saturation, dans le sens des fibres du bois, avec des outils résistant aux acides. Ne pas verser sur le support.
- Enlever ou essuyer les éventuels excédents non absorbés.
- Continuer à bien remuer pendant l'utilisation.
- Laisser sécher en profondeur, veiller à l'aération.
- Ne marcher sur les planchers traités qu'après séchage complet.

2.3 Traitement final

- Pour améliorer la qualité du travail, un ponçage intermédiaire est recommandé (granulation 180-220). Porter un masque anti-poussière.

Aspirer soigneusement la poussière du ponçage.

- Traiter avec la Solution alcaline pour bois AURO N° 403 ou la Solution alcaline blanche pour bois N° 404, se reporter à la fiche technique correspondante.
- N'utiliser que les solutions pour bois précitées. Des solutions pour bois inadéquates peuvent amener des altérations de couleur.

3. APPLICATION DANS UN BUT DE RENOVATION

3.1 Préparation du support

- Eventuellement enlever les anciennes couches de peinture. Poncer les surfaces usées ou détériorées jusqu'à obtenir un bois intact, non jauni et absorbant.
- Nettoyer et polir puis dépolir la surface.

3.2 Traitement de base: voir point 2.2

3.3 Traitement final: voir point 2.3

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Ces indications et ces suggestions poursuivent un but d'information et de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l'acheteur ou la personne qui utilise le produit de vérifier si ce dernier correspond effectivement à l'utilisation qu'il souhaite en faire. C'est pourquoi, ces indications n'engagent aucune obligation et aucune responsabilité. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle version. Etat au 15.08.1999 – 30.09.2013.